


General use



Мостови кранове



Въжени сапани



Стоманени въжета ROPETEX S16

Информация за продукта

ROPETEX



Стоманените въжета ROPETEX S16 (и S65) са най-често използваният тип стоманени въжета в диапазона от 8 до 38 mm. И двата вида могат да се използват за различни приложения.

Предлагат се като S16 с влакнесто ядро (FC) или като S65 с независимо ядро от стоманени въжета (IWRC). S16 е по-гъвкав, но има по-ниска якост на скъсване.

S65 е по-малко гъвкав, но има по-висока якост и е по-стабилен по отношение на размерите, особено когато се използва върху ролки или барабани.

Типични приложения:

- Закачалки за стоманени въжета
- Подемни инсталации
- Подемно въже
- Швартово въже
- Теглещо въже
- Приложения за повдигане
-

Алтернативи:

- ROPETEX S65 е много сравнимо въже с независимо стоманено въже (IWRC) вместо с влакнесто ядро (FC);

Структура: 6x36WS-FC

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт

Работна температура: -40°C до +100°C

Стандарт: EN 12385-4

Коефициент на запълване: 0,5

RCN: 09

Продуктов номер	Диаметър на въжето	Метална зона мм ²	Мин. разкъсващо усилие kN 1960 N/mm ²	Тегло кг/100м
101100804270011	8	25,2	41.4	23,5
101100904270011	9	31,8	52.4	29,7
101101004270011	10	39,3	64.7	36,7
101101104270011	11	47,6	78.3	44,4
101101204270011	12	56,6	93.1	52,8
101101304270011	13	66,4	109	62
101101404270011	14	77	127	71,9
101101504270011	15	88,4	146	82,6
101101604270011	16	101	166	94
101101704270011	17	114	187	106
101101804270011	18	127,3	210	119
101101904270011	19	142	233	132
101102004270011	20	157	259	147
101102204270011	22	190	313	178
101102404270011	24	226	373	211
101102604270011	26	266	437	248
101102804270011	28	308	507	288
101103004270011	30	354	582	330
101103204270011	32	402	662	376
101103604270011	36	509	838	476
101103804270011	38	567	934	530

